



钢铁之家
www.steels.org.cn

全球钢号百科!

Global Steel Grade Encyclopedia



涵盖的行业或国家与地区类别



国际材料与试验协会

GJB

国家军用标准



动力机械工程师协会

EU

前欧洲标准化

AISI

美国钢铁学会



德国工业标准

AMS

航空航天材料规范



国际标准

JASO

日本汽车标准组织

EN

欧洲标准

JB

机械行业标准

UNS

统一编号系统

UNI

意大利标准



美国机械工程师协会

SS

瑞典标准



国家标准



日本工业标准

M390+

高性能的Cr-Mo-V合金钢							
主要特性							
<ul style="list-style-type: none">■ 良好的耐蚀性■ 高耐磨性■ 高抛光性■ 热处理时良好的尺寸稳定性							
化学成分%							
C	Si	Mn	P	V	Cr	Mo	W
1.90	0.70	0.30	≤ 0.025	4.0	20.0	1.0	0.60
物理特性							
热膨胀系数	20-100 °C [10 ⁻⁶ m/(m x K)]	20-200 °C [10 ⁻⁶ m/(m x K)]	20-300 °C [10 ⁻⁶ m/(m x K)]	20-400 °C [10 ⁻⁶ m/(m x K)]	20-500 °C [10 ⁻⁶ m/(m x K)]		
	10.4	10.7	11.0	11.2	11.6		
热传导性	20 °C [W/(m x K)]	200 °C [W/(m x K)]	300 °C [W/(m x K)]				
	16.5	18.5	20.0				
超声检验							
ASTM A388 - FBH max. 5 mm (1/5 inch) 或者 SEP 1921 – test group 3 – class D , c 或者 按客户要求							
纯净度							
按照ASTM E45方法A, A硫化物≤ 1.5, B氧化物、C硅酸盐和D球状氧化物各≤ 2 或者 DIN 50602– K4 ≤ 30 或者 按客户要求							
出厂状态							
退火硬度最大至285 HB							
运用状态							
55 - 62 HRC							
钢材组织							
热处理后细小的马氏体组织							


M390+

热处理


锻造	软性退火	淬硬	回火
1100 – 900 °C	610 – 650 °C	1050 – 1100 °C	250 °C

回火图

HRC
试样直径为25 x 50 mm长
油淬温度为1080 °C



CCT图



尺寸规格

圆钢直径至750 mm

或者

模块厚度至500 mm

或者 按客户要求