



钢铁之家

www.steels.org.cn

全球钢号百科!

Global Steel Grade Encyclopedia



涵盖的行业或国家与地区类别



国际材料与试验协会

GJB

国家军用标准



动力机械工程师协会

EU

前欧洲标准化

AISI

美国钢铁学会



德国工业标准

AMS

航空航天材料规范



国际标准

JASO

日本汽车标准组织

EN

欧洲标准

JB

中国机械行业标准

UNS

统一编号系统

UNI

意大利标准



美国机械工程师协会

SS

瑞典标准





国家标准



日本工业标准

W.1.2316 VICTORY ESR

热处理			
锻造	软性退火	淬火	回火
1100 - 900°C	780 - 820°C	1000 - 1040°C	600 - 700°C #



尺寸规格

圆钢直径至600 mm
模块厚度至410 mm

或者 按客户要求

备注

抛光后的表面能达到最好的防腐蚀性能

资料中的叙述和数据为典型例子，我们对此不做担保。对材料，品质和/或性能上的改良，我们保留最终解释权。